



Armaturenbau und -Technik GmbH

Technisches Datenblatt metallisches Dichtsystem

Schichtbezeichnung	ATEC 462
Beschreibung	Hartlegierung auf Kobaltbasis (Stellit SF 1) hergestellt durch thermisches Spritzen mit anschließendem Einschmelzen
Zusammensetzung	Co 19Cr 13W 13Ni 3Fe 3Si 2,2B 1,3C
Härte	600-700 HV 0,3 (54–58 HRC)
Porosität	nahezu porenfrei durch Einschmelzprozess
Schichtstärke	0,3–0,8 mm
Temperaturbeständigkeit	max. 700 °C
Haftzugfestigkeit	nicht messbar aufgrund des Schmelzverbundes
Mechanische und Chemische Beständigkeit	Hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit über einen weiten Temperaturbereich hin. Beständig gegen Abrasion, Adhäsion und Erosion durch Reib-, Gleit- und Strahlverschleiß. Die Eigenschaften bleiben auch bei höheren Temperaturen erhalten. Gute Korrosionsbeständigkeit gegen viele Säuren aufgrund von Passivierung.
Allgemeine Eigenschaften	<p>Die durch Flamm- oder Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen mit anschließendem Einschmelzprozess aufgebraute Beschichtung ist gekennzeichnet durch die sehr hohe Haftfestigkeit aufgrund der metallurgischen Verbindung zum Grundwerkstoff.</p> <p>Aufgrund des Einschmelzprozesses muss der Grundwerkstoff so ausgewählt werden, dass keine Gefügeumwandlung stattfindet. Beschichtet werden können die meisten korrosionsbeständigen Edelstähle mit austenitischem oder duplex Gefüge sowie ferritische Stähle mit geringem Kohlenstoffgehalt und Sonderlegierungen wie Hastelloy, Monel oder Inconel</p>